steptek®
Homogeneous Flooring

Description

Type of flooring:	ISO 10581 (EN 649)	-	Homogeneous flooring
Total thickness:	ISO 24346 (EN 428)	mm	2.0
Weight:	ISO 23997 (EN 430)	g/sqm	2750
Width of sheet:	ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Length of sheet:	ISO 24341 (EN 426)	m	23

Performances

Abrasion resistance:	EN660-2	mm^3	≤ 2.0
Abrasion group:	EN649	group	T
Residual indentation:	ISO 24343-1 (EN433)	mm	≤ 0.03
Dimensional stablity:	EN434	%	≤ 0.40
Castor chair test:	EN425	-	Good
Colour fastness:	ISO 105-B02	degree	≤ 6
Chemical products resistance:	ISO 26987 (EN423)	-	Good
Anti-bacterial:	ISO 846-C	-	no support growth of bacteria
TVOC after 28 days:	ISO 16000-9	$\mu g/m^3$	≤ 10
Flexibility:	ISO 24344 (EN435)	mm	≤ 20
Fire rating:	GB 8624-2012	Class	B1
	EN 13501-1	Class	Bf1 S1
Dop test:	EN 14372: 2004	-	No DBP/BBP/DEHP(DOP)/ DINP/DNOP/DIDP
Slip resistance:	DIN 51130	Class	R9
Static electrical propensity:	EN 1815	kV	< 2.0
Geothemal system:	-	-	Suitable

All Covering